



PEGACERÁMICA

Adhesivo cementoso



Tiempo Abierto



Superficie de Contacto



Adherencia

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo cementoso de alto tiempo abierto diseñado para lograr una gran superficie de contacto. Es de suave manejo y es indicado para pegar piezas cerámicas con 7% o mayor absorción de agua.

Para cerámicas de media y alta absorción.

Aplicar en capa hasta 7 mm.

DATOS TÉCNICOS

Presentación	20 kg
Demanda de agua para aplicar con codal de esponja	225 ml/kg
Densidad aparente empacada	1,3 g/cm ³
Densidad del producto fraguado	1,48 g/cm ³
pH hidratado	11.5
Vida útil en recipiente una vez humectado	60 minutos
Colores:	



Gris

NORMA NMX-C-420-ONNCE-2003 / ANSI A118.1

Tiempo abierto de manejo	30 minutos
Resistencia a la compresión	7,5 Nw/mm ²
Resistencia a la tensión Pura (adherencia)	0,45 Nw/mm ²
Resistencia a la tensión después de inmersión en agua	0,35 Nw/mm ²

USOS RECOMENDADOS COMO ADHESIVO

Tráfico Residencial	3
Tráfico Comercial	2
Tráfico Industrial	1
Sustratos con vibración moderada	0

0 = No recomendado 3 = Especialmente recomendado

RENDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE 20 KG

GROSOR DE LA CAPA	LLANA DENTADA	M ²
3 mm	6 x 6 x 6	4,6
4 mm	8 x 8 x 8	3,5
5 mm	10 x 10 x 10	2,8
6 mm	12 x 12 x 12	2,3
7 mm	14 x 14 x 14	2,0

El tamaño de la llana dentada es de acuerdo al tamaño de las piezas a instalar

ASESORÍA TÉCNICA

Brindamos asesorías y capacitaciones en nuestras instalaciones **Pegaduro**® o en sus proyectos a nivel nacional.

Conozca los distintos tipos de moldes y cueritos, y como matizar para dar un acabado más real a las aplicaciones en paredes o pisos, con los que podrá lograr infinidad de combinaciones en sus proyectos.

WWW.PEGADUROCA.COM

PEGADURO DE C.A S. DE. R. L

SALA DE VENTAS: BO. GUADALUPE, ENTRE 18 Y 19 CALLE. 2 AVENIDA, N.O., ZONA DE CERVECERÍA, CEL: +504 9480-7691
 PLANTA BIJAO: KM 21 CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CEL: +504 9480-7693,
 E-mail: lcruz@odessahn.com / tiendapegadurosp@pegaduroca.com

JUNTA DE 3MM

Adherencia en alta absorción	0	1	2	3	4	5
Adherencia en media absorción	0	1	2	3	4	5
Adherencia en baja absorción	0	1	2	3	4	5
Adherencia en nula absorción	0	1	2	3	4	5
Capa delgada	0	1	2	3	4	5
Interiores	0	1	2	3	4	5
Exteriores	0	1	2	3	4	5

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



1
Quitar todas las impurezas del sustrato o cualquier superficie, asegurarse que esté limpio antes de realizar la instalación.



2
Agregar 4.5 a 5 L de agua en un recipiente.



3
Agregar **Pegacerámica Pegaduro®** gradualmente y batir simultáneamente.



4
Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar por 10 minutos.

MODO DE APLICACIÓN



5
Volver a batir por 2 min. sin adicionar más agua.



6
Aplicar el adhesivo y rayarlo con la llana dentada adecuada al tamaño de la pieza.



7
Colocar la pieza correctamente sobre el adhesivo y golpear cuidadosamente con un mazo de hule.



8
Esperar 24 horas para transitar sobre la pieza.

RECOMENDACIONES

- Limpiar muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, pintura, grasas y otras impurezas.
- Es aconsejable esperar al menos 24 horas antes de realizar el emboquillado o relleno de juntas. Se recomienda utilizar **Junteador Pegaduro®** y **Sellador Pegaduro®** para dicha función. Revisar hojas técnicas correspondientes.
- Lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.
- Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el adhesivo.
- No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 42°C.

MEDIO AMBIENTE

- **Pegacerámica Pegaduro®** ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles es cero.
- **Pegacerámica Pegaduro®** incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en el país.

ALMACENAJE

- El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.
- Utilizar preferiblemente antes de 6 meses.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos, si eso sucede, lávese con agua limpia en abundancia y acuda al médico.
- Si accidentalmente se ingiere, no provoque el vómito, tome un cuarto de litro de agua con una cucharada de vinagre o con el jugo de 4 limones.
- Lávese las manos después de manipularlo.
- No se deje al alcance de los niños.
- Evite inhalar el polvo.



PONTE EN CONTACTO

ASESORÍA TÉCNICA / ATENCIÓN AL CLIENTE

+504 9480-7691 +504 9480-7626

WWW.PEGADUROCA.COM

2da. Avenida, 18 calle, N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



EL PEGACERÁMICA FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS DE PRIMERA CALIDAD, EN MAQUINARIA DE ALTO DESEMPEÑO MICROMEZCLADO CON FÓRMULA EVALUADA EN LABORATORIO Y EN CAMPO DE TRABAJO, Y CON UN GRAN CONTROL EN SU FABRICACIÓN. LAS VARIABLES QUE PERJUDICAN SU APLICACIÓN (DESTREZA DEL INSTALADOR, INCORRECTA ADICIÓN DE AGUA, SUPERFICIE DE APLICACIÓN EN CONDICIONES AMBIENTALES) NO SON CONTROLADAS POR LA FÁBRICA, POR LO CUAL NO GARANTIZA EL TRABAJO TERMINADO SOLO CUBRE REPOSICIÓN DEL JUNTEADOR CON ARENA CUANDO POR AZAR PRESENTE ALGÚN DEFECTO. LA GARANTÍA SE PUEDE HACER EFECTIVA EN: PEGADURO DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L., SEGUNDA AVENIDA, 18 CALLE N.O., ZONA CERVECERÍA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.



PEGADURO DE C.A. S. DE R. L

SALA DE VENTAS: BO. GUADALUPE, ENTRE 18 Y 19 CALLE. 2 AVENIDA, N.O., ZONA DE CERVECERÍA, CEL: +504 9480-7691
PLANTA BIJAO: KM 21 CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CEL: +504 9480-7693,
E-mail: lcruz@odessahn.com / tiendapegaduro@pegaduroca.com