



EL PRODUCTO **MÁS** SEGURO

SUPERCAPA

Repello y pulido en capa gruesa y delgada



Resistencia al Agrietamiento



Resistencia al Descuelgue



Alto Desempeño

DESCRIPCIÓN

Es un producto que sirve para hacer repellos y pulidos en capa delgada o gruesa, especial para lograr un perfecto acabado en interiores y exteriores.

Permite acabados de alta calidad a gran velocidad; por estar lubricado y ser antidescuelgue, se puede rastrear, extender, hacer boquillas y esquinas sin que se escurra.

Formulado para aplicar sobre bloques, ladrillos o concreto.

Se puede engrosar hasta 5 cm aplicándolo en varias capas.

DATOS TÉCNICOS

Olor	Alcalino-Terreo
Presentación	40 kg
Demanda de agua para manejo	275 ml/kg
Densidad aparente empacada	1,41 g/cm ³
Densidad del producto fraguado	1,50 g/cm ³
pH hidratado	11.5
Vida útil en recipiente una vez humectado	60 minutos
Tiempo abierto de manejo	40 minutos
Resistencia a efecto cortante	0,8 Nw/mm ²
Capacidad de adherencia en superficies con el 4% de absorción de agua	0,4 Nw/mm ²
Transmisión térmica	0,88 W/m ² K
Color	Gris Claro

NORMA NMX-C-420-ONNCE-2003

NORMA ASTM C270

Resistencia a la compresión 5,5 Nw/mm²
 Resistencia a la tensión Pura (adherencia) 0,4 Nw/mm²

RENDIMIENTO PRESENTACIÓN DE 40 KG

GROSOR DE PELÍCULA	M ²
2 mm	13,0 - 14,0
3 mm	8,4 - 9,3
4 mm	6,4 - 7,0
5 mm	4,5 - 5,6
6 mm	4,0 - 4,6

CONSEJO ÚTIL: Recomendamos utilizar **Pegacril Pegaduro®** para aumentar la capacidad del **Supercapa Pegaduro®**. Si se adiciona a un saco de 40kg:

LITRO	PUEDA APLICARSE PARA
1/4	Aplicarlo sobre concreto en interiores
1/2	Aplicarlo sobre concreto en exteriores
3/4	Aplicarlo sobre paneles de fibrocemento
1	Aplicarlo sobre paneles de yeso

WWW.PEGADUROCA.COM

PEGADURO DE C.A S. DE. R. L

SALA DE VENTAS: BO. GUADALUPE, ENTRE 18 Y 19 CALLE. 2 AVENIDA, N.O., ZONA DE CERVECERÍA, CEL: +504 9480-7691

PLANTA BIJAO: KM 21 CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CEL: +504 9480-7693,

E-mail: lcruz@odessahn.com / tiendapegadurosp@pegaduroca.com

CAPA DE 5 MM

Categoría	0	1	2	3	4	5
Superficies de alta y media absorción	[Barra naranja]					
Superficies de baja absorción	[Barra naranja]					
Superficies de nula absorción	[Barra naranja]					
Capa de 1 a 12 mm	[Barra naranja]					
Rayado con adición de grano	[Barra naranja]					
Acabado esponjeado	[Barra naranja]					
Uso en interiores	[Barra naranja]					
Uso en exteriores	[Barra naranja]					

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



1. Quitar todas las impurezas de la pared o cualquier superficie. Asegurarse que esté limpio antes de realizar la aplicación.



2. Agregar 9 a 10 L de agua en un recipiente.



3. Agregar **Supercapa Pegaduro®** gradualmente, batir simultáneamente y mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.


MODO DE APLICACIÓN



4. Empastar de abajo hacia arriba con el codal.



5. Con el codal largo, haga movimientos alargados y velocidad pausada. Empareje al grosor deseado.



6. Dejar secar 24 horas para que desaparezcan las líneas de los bloques.



7. 24 horas después aplique la nueva capa con llana, sobre la base repellada con hasta dar un acabado deseado.

RECOMENDACIONES

- Limpiar muy bien la superficie donde se aplicará ya que deberá estar libre de pinturas, polvo, grasas y otras impurezas.
- Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el **Supercapa Pegaduro®**.
- La aplicación de pintura puede ser después de 6 días de haber pulido la superficie.
- No se debe agregar arena o cemento al producto.
- Lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.
- No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 42°C.

ALMACENAJE

- El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.
- Utilizar preferiblemente antes de 6 meses.

MEDIO AMBIENTE

- **Supercapa Pegaduro®** ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles es cero.
- **Supercapa Pegaduro®** incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en el país.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos, si eso sucede, lávese con agua limpia en abundancia y acuda al médico.
- Si accidentalmente se ingiere, no provoque el vómito, tome un cuarto de litro de agua con una cucharada de vinagre o con el jugo de 4 limones.
- Lávese las manos después de manipularlo.
- No se deje al alcance de los niños.
- Evite inhalar el polvo.



PONTE EN CONTACTO

ASESORÍA TÉCNICA / ATENCIÓN AL CLIENTE

+504 9480-7691 +504 9480-7626

WWW.PEGADUROCA.COM

2da. Avenida, 18 calle, N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



EL SUPERCAPA FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS DE PRIMERA CALIDAD, EN MAQUINARIA DE ALTO DESEMPEÑO MICROMEZCLADO CON FÓRMULA EVALUADA EN LABORATORIO Y EN CAMPO DE TRABAJO, Y CON UN GRAN CONTROL EN SU FABRICACIÓN. LAS VARIABLES QUE PERJUDICAN SU APLICACIÓN (DESTREZA DEL INSTALADOR, INCORRECTA ADICIÓN DE AGUA, SUPERFICIE DE APLICACIÓN EN CONDICIONES AMBIENTALES) NO SON CONTROLADAS POR LA FÁBRICA, POR LO CUAL NO GARANTIZA EL TRABAJO TERMINADO SOLO CUBRE REPOSICIÓN DEL JUNTEADOR CON ARENA CUANDO POR AZAR PRESENTE ALGÚN DEFECTO. LA GARANTÍA SE PUEDE HACER EFECTIVA EN: PEGADURO DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L., SEGUNDA AVENIDA, 18 CALLE N.O., ZONA CERVECERÍA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.



PEGADURO DE C.A. S. DE R. L

SALA DE VENTAS: BO. GUADALUPE, ENTRE 18 Y 19 CALLE. 2 AVENIDA, N.O., ZONA DE CERVECERÍA, CEL: +504 9480-7691
PLANTA BIJAO: KM 21 CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CEL: +504 9480-7693,
E-mail: lcruz@odessahn.com / tiendapegadurocps@pegaduroca.com