



EL PRODUCTO **MÁS SEGURO**

SUPERPULIDO

Mortero para pulido de albañilería



Resistencia al
Agretamiento



Tersura en el
Acabado



Adherencia

DESCRIPCIÓN

Es un mortero fino base cemento gris y agregados de carbonato de calcio, con granulometría y humedad controlada, que permite un acabado muy liso sobre repellos tradicionales, sin importar si son nuevos o viejos, al interior o al exterior.

Ofrece rápida fijación y lento secado, no se mapea, ni se intemperiza. Permite que se extienda en capas muy delgadas y se adhiere con mucha tenacidad.

Se pueden dar acabados con plana metálica, esponja o hielo seco, para generar acabados finos, según el gusto del cliente.

DATOS TÉCNICOS

Olor	Alcalino-Terreo
Presentación	30 kg
Demanda de agua para manejo empacada	267 ml/kg
Densidad aparente	1,34 g/cm ³
Densidad del producto fraguado	1,40 g/cm ³
pH hidratado	11.5
Vida útil en recipiente una vez humectado	60 minutos
Tiempo abierto de manejo	40 minutos
Resistencia a efecto cortante	0,6 Nw/mm ²
Capacidad de adherencia	0,3 Nw/mm ²
Color	Gris Perla

NORMA NMX-C-420-ONNCE-2003

NORMA ASTM C-270

Resistencia a la compresión 3,1 Nw/mm²
Resistencia a la tensión Pura (adherencia) 0,3 Nw/mm²

RENDIMIENTO PRESENTACIÓN DE 30 KG

GROSOR DE CAPA

2mm - 3mm

M²

8,5 - 9,5

CURADO

Se recomienda curarlo con un rocío de agua al día siguiente de aplicado, para lograr su máximo desempeño.

ASESORÍA TÉCNICA

Brindamos asesorías y capacitaciones en nuestras instalaciones **Pegaduro®** o en sus proyectos a nivel nacional.

WWW.PEGADUROCA.COM

PEGADURO DE C.A S. DE. R. L

SALA DE VENTAS: BO. GUADALUPE, ENTRE 18 Y 19 CALLE. 2 AVENIDA, N.O., ZONA DE CERVECERÍA, CEL: +504 9480-7691

PLANTA BIJAO: KM 21 CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CEL: +504 9480-7693,

E-mail: lcruz@odessahn.com / tiendapegadurosp@pegaduroca.com

CAPA DE 2MM

Superficies de alta y media absorción
 Superficies de baja absorción
 Superficies de nula absorción
 Facilidad para pulir
 Facilidad para requemarse
 Capa delgada de 2 a 3 mm
 Uso en interiores
 Uso en exteriores

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Vaciar 7 a 7.5 L de agua limpia en un recipiente.



Agregar **Superpulido Pegaduro**® gradualmente.



Batir simultáneamente y mezclar bien, hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.



Dejar reposar la mezcla 10 minutos. Volver a batir, antes de usarse, sin adicionar más agua.

MODO DE APLICACIÓN



Limpiar y humedecer la superficie. Aplicar **Superpulido Pegaduro**® sobre el repello tradicional o repello con **Supercapa Pegaduro**®.



Con la parte lisa de la llana o codal, extender una capa de **Superpulido Pegaduro**®.



Nivelar y alisar el **Superpulido Pegaduro**® hasta el punto deseado.



Dar acabado final al gusto con una esponja, plana o hielo seco.

RECOMENDACIONES

- Limpiar muy bien la superficie donde se aplicará ya que deberá estar libre de polvo, pintura, grasas y otras impurezas.
- Las superficies de mortero deberán haber curado antes de aplicar el **Superpulido Pegaduro**®.
- La aplicación de pintura puede ser después de 10 días de haber pulido la superficie.
- Previo a la aplicación se debe humedecer sin saturar la superficie, sobretodo si la temperatura ambiente es muy alta.
- No se debe adicionar cemento o arena al producto.
- No aplicar sobre bloques o concreto; formulado para trabajar solo sobre repello.
- Lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.
- No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 42°C.

ALMACENAJE

- El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.
- Utilizar preferiblemente antes de 6 meses.



PONTE EN CONTACTO

ASESORÍA TÉCNICA / ATENCIÓN AL CLIENTE

+504 9480-7691 +504 9480-7626

MEDIO AMBIENTE

- **Superpulido Pegaduro**® ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles es cero.
- **Superpulido Pegaduro**® incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en el país.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos, si eso sucede, lávese con agua limpia en abundancia y acuda al médico.
- Si accidentalmente se ingiere, no provoque el vómito, tome un cuarto de litro de agua con una cucharada de vinagre o con el jugo de 4 limones.
- Lávese las manos después de manipularlo.
- No se deje al alcance de los niños.
- Evite inhalar el polvo.

WWW.PEGADUROCA.COM

2da. Avenida, 18 calle, N.O.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.



EL SUPERPULIDO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS DE PRIMERA CALIDAD, EN MAQUINARIA DE ALTO DESEMPEÑO MICROMEZCLADO CON FÓRMULA EVALUADA EN LABORATORIO Y EN CAMPO DE TRABAJO, Y CON UN GRAN CONTROL EN SU FABRICACIÓN. LAS VARIABLES QUE PERJUDICAN SU APLICACIÓN (DESTREZA DEL INSTALADOR, INCORRECTA ADICIÓN DE AGUA, SUPERFICIE DE APLICACIÓN EN CONDICIONES AMBIENTALES) NO SON CONTROLADAS POR LA FÁBRICA, POR LO CUAL NO GARANTIZA EL TRABAJO TERMINADO SOLO CUBRE REPOSICIÓN DEL JUNTEADOR CON ARENA CUANDO POR AZAR PRESENTE ALGÚN DEFECTO. LA GARANTÍA SE PUEDE HACER EFECTIVA EN: PEGADURO DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L., SEGUNDA AVENIDA, 18 CALLE N.O., ZONA CERVECERÍA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.



PEGADURO DE C.A. S. DE R. L

SALA DE VENTAS: BO. GUADALUPE, ENTRE 18 Y 19 CALLE. 2 AVENIDA, N.O., ZONA DE CERVECERÍA, CEL: +504 9480-7691
 PLANTA BIJAO: KM 21 CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CEL: +504 9480-7693,
 E-mail: lcruz@odessahn.com / tiendapegadurospa@pegaduroca.com